# S293.. NOA NOA ENDURANCE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кисть или валик 0–5% | Кол-во слоев: 2–3 | 4 ч при 20°C | > 80 мкм | 24 ч при 20°C | 6,5 м²/л при толщине сухого слоя 80 мкм |

## Описание

**Противообрастающее покрытие**

Противообрастающее покрытие с твердой матрицей для защиты корпусов как парусных, так и моторных судов. Может использоваться как в пресной, так и в соленой воде. Контролируемое высвобождение активных компонентов обеспечивает хорошую защиту от обрастания, которая обновляется на быстрых судах в процессе трения воды о корпус. Подходит для защиты корпусов из стеклопластика, композитных материалов, дерева и стали. Покрытие белого цвета может использоваться для защиты алюминия и его сплавов, однако цветные варианты несовместимы с этими материалами.

## Цвет

Доступно в стандартной цветовой палитре **Noa Noa Endurance**:

S29387 Bianco/White/Blanc (Белый)
S29388 Nero/Black/Noir (Черный)
S29393 Blu marino/Marine blue/Bleu marin (Синий)
S29394 Rosso/Red/Rouge (Красный)

## Особенности

- Отличная защита от биологического обрастания
- Очень высокая скорость судна
- Экономный расход

Удельный вес:
Белое 1,4 г/мл – Цветное 1,6 г/мл

**Lechler S.p.A.** 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Тел. +39.031 586 111 - Факс +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**

## Подготовка поверхности

**Однокомпонентные грунты Stoppani** (Resolution Primer)
**Двухкомпонентные грунты Stoppani** (Epoxy Plus или Black Epoxy tar free)
Сухое шлифование абразивной бумагой P 280-320
**Старое противообрастающее покрытие:** удалить все отделившиеся слои; если старое противообрастающее покрытие несовместимо с данным продуктом или состав его неизвестен, то нанести 2 слоя грунта Resolution Primer.

Более подробную информацию о совместимости продуктов можно получить из технического паспорта на соответствующее покрытие.

## Нанесение

Кистью, валиком.

Относительная влажность < 80%
Температура при распылении >10°C <40°C
Температура поверхности на 3°C выше точки росы

## Соотношение смешивания

### Кисть или валик

| | | | объем |
|---|---|---|---|
| S293.. | NOA NOA ENDURANCE | A | 1000 мл |
| S70120 | Разбавитель DILUENTE 6400/D | B | 0–50 мл |

Кол-во слоев: 2–3
Рекомендуемая толщина слоя: >80 мкм в сухом виде (2 слоя при нанесении валиком с толщиной мокрой пленки 75 мкм каждый)
Выдержка между слоями: 4 ч при нанесении валиком/кистью
Теоретический расход A: 6,5 м$^2$ для 1 л смеси при толщине сухого слоя 80 мкм
Содержание сухого остатка по объему: Белое 54% — Цветное 51%

Степень защиты и долговечность покрытия зависят от толщины нанесенного слоя:
чем толще слой, тем выше защита
Рекомендуется нанести дополнительный слой на ватерлинию и на форштевень.
**Воздействие воздуха может вызвать изменение цвета, которое постепенно пропадет после погружения в воду.**
**Продукт содержит тяжелые частицы, поэтому его следует тщательно перемешать перед нанесением.**

## Сушка

| | 10°C | 20°C | 35°C |
|---|---|---|---|
| **Последующее нанесение кистью/валиком через** | **минимум 8 ч** | **минимум 4 ч** | **минимум 2 ч** |
| **Выдержка до ввода в эксплуатацию** | **минимум 48 ч, максимум 9 месяцев** | **минимум 24 ч, максимум 9 месяцев** | **минимум 12 ч, максимум 9 месяцев** |

ПРИМЕЧАНИЯ: нанесенное покрытие чувствительно к воздействию прямого УФ-излучения. Если предполагается длительное воздействие УФ-излучения, то рекомендуется укрыть окрашенную поверхность или разместить судно в тени, чтобы обеспечить надежную защиту от обрастания. Рекомендуется следить за временем выдержки до эксплуатации: в случае превышения указанного времени следует промыть поверхность пресной водой и нанести дополнительный слой противообрастающего покрытия (освежающий слой).

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № S217-RU**
**РЕД. 10/2017**

Вся представленная здесь информация является результатом тщательно контролируемых испытаний и отражением наших лучших и самых последних достижений на момент выпуска. Поскольку производитель не может контролировать условия использования продукта, данная информация не считается гарантией, явной или подразумеваемой, и ответственность за окончательное определение пригодности любой информации или материала для конкретного использования возлагается на пользователя. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**Lechler S.p.A.** 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Тел. +39.031 586 111 - Факс +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**