S25005 STOPDECK

900 мл 100 мл	Нанесение шпателем	24-36 ч при 20°C	Толщина одного слоя не более 2 см	36-48 ч при 20°C	P 80 P 120

Описание

Шпатлевка
Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка с модифицирующим агентом для палуб. Подходит для выравнивания больших поверхностей судна, особенно палубы.

Цвет

Основание серое, отвердитель синий.

Характеристики

- Очень высокое удобство нанесения
- Безусадочная
- Низкий удельный вес

Удельный вес (часть A): 0,72 ± 0,05 г/мл
Удельный вес (часть B): 0,98 ± 0,01 г/мл
Удельный вес A + B: 0,75 ± 0,05 г/мл

Подготовка основания

Эпоксидные грунты Stoppani
Сухое шлифование наждачной бумагой P 280-320

Нанесение

Шпателем.

Компания Lechler S.p.A. 22100
КОМО ИТАЛИЯ - Via Cecilio, 17
Тел. +39.031 586 111 - Факс +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**

Соотношение компонентов в смеси

		Объем	Масса
S25005	STOPDECK..... A	900 мл	870 г
S25006	STOPDECK HARDENER..... B	100 мл	130 г

Жизнеспособность при 20°C: 2 ч
Количество слоев: 1+1 повторный финишный слой
Содержание сухих веществ от объема A+B 100%
Расчетная укрывистость A+B : 0,2 $м^2$ для 1 л смеси при толщине сухого слоя 5 мм
Рекомендуемая толщина слоя: не более 2 см каждый слой
Интервал между нанесением слоев: 36-48 ч

Повышение температуры приводит к снижению жизнеспособности раствора

Высыхание

	10°C	20°C	35°C
Шлифовать через	**мин. 72 ч**	**мин. 36 ч**	**мин. 18 ч**

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ № S152-GB
РЕД. 03/2010

Вся представленная здесь информация является результатом тщательно контролируемых испытаний и отражением наших лучших и последних данных. Она приводится только для справки, поэтому фирма не может нести ответственность за последующие результаты. Кроме того, данный документ не может являться предметом спора, связанного с использованием описанного продукта. Это связано с тем, что мы не можем контролировать условия его использования.

Компания Lechler S.p.A. 22100
КОМО ИТАЛИЯ - Via Cecilio, 17
Тел. +39.031 586 111 - Факс +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**